



JETA INDUSTRY

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Product Data Sheet

Адрес: Полевая Сабировская д. 15Б

## Масло с твердым воском JETA Industry

Применяется для всех видов паркетов, деревянных полов, отделок и мебели интерьеров с нормальной и высокой нагрузкой. Деревянная поверхность, обработанная маслом с воском имеет отталкивающие свойства, стойкость к механическим повреждениям и препятствует образованию нечистот.

### КОМПОНЕНТЫ

Натуральные масла, смола хвойных деревьев, 5% натуральных восков, ускорители сушки без содержания свинца и неароматизированные растворители.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь масла с твердым воском, сиккативов и олифowego растворителя
Использование	Внутренние деревянные поверхности
Содержание сухого вещества	80%
Плотность	0,85 кг./л. (при 20°C)
Рабочая температура	Не менее 5°C, оптимально 18 - 24 °C
Расход	1 литр на 20 м <sup>2</sup> в зависимости от вида и впитываемости древесины
Сушка	12 - 24 часов, полное затверждение после 14 дней
ЛОС	Не более 300 г/л
Температура воспламенения	➤ 62°C
Хранение	2 года от даты изготовления в герметично закрытой емкости производителя при температуре 5 - 25°C
Упаковка (лит.)	0,9 – 2,5 – 5,0 – 10 – 400 мл. (аэрозоль)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ



Деревянная поверхность, предназначенная для обработки должна быть сухой и чистой. Поверхность перед обработкой необходимо отшлифовать, последний раз обработать наждачной бумагой зернистостью P100 - P120. Недостатки шлифования особенно заметны в случае обработки поверхности маслом.

Масло с твердым воском зачастую наносится на поверхности, покрытые маслом. В качестве основного масла используется Масло для пропитки или Декоративное льняное масло. Содержимое упаковки взболтать. Наносить равномерно тонким слоем кистью для твердых масел, мохеровым валиком или металлическим шпателем. Сушить в течение двух часов, затем отполировать фетровым диском, для полов можно использовать шлифовальную машину. Можно нанести 2 слоя. Возможное изменение положения волокон древесины после нанесения первого слоя можно устранить легкой шлифовкой.



**JETA** INDUSTRY

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Product Data Sheet

Адрес: Полевая Сабировская д. 15Б

Второй слой наносить не менее чем через 2 часа, сушить не менее 24 часов, затем отполировать.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**



В зависимости от впитывающих свойств древесины, температуры и влажности окружающей среды время высыхания – не менее 24-х часов.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пропитанный маслом текстиль (ветошь, куски ткани) может воспламениться! Поэтому необходимо их намочить в емкости с водой или поместить в металлическую емкость с крышкой.

## **УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И ОТХОДОВ**

Остатки материала после высыхания утилизировать на определенном муниципалитетом месте для складирования бытовых отходов.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!**